

**Malborskie Zakłady Chemiczne "Organika" S.A.**

ul. Boczna 10, 82-200 Malbork
tel. (55) 270 12 00, 270 12 01, fax (55) 270 12 34
www.organika.pl

Zakład produkcyjny w Pogalewie Wielkim

56-120 Brzeg Dolny
tel. (71) 380 84 70, 380 84 71, fax. (55) 270 12 50
Dział Obsługi Klienta: tel. (71) 380 84 76, fax (55) 270 12 50
sprzedaz@organika.pl

PRODUKT:**MATA Z PIANKI POLIURETANOWEJ PIANOMAT****TYP:****PianoWood 3 mm****PianoWood****OPIS I ZASTOSOWANIE PRODUKTU:**

PianoWood 3 mm wykonany jest z elastycznej pianki poliuretanowej wtórnie spienionej, o otwartej strukturze porowatej. PianoWood 3 mm jest przeznaczony do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływające: laminowane elementy posadzkowe (panele) i warstwowe elementy posadzkowe (klejone warstwowo deski z drewna lub materiałów drewnopodobnych). PianoWood 3 mm może być stosowany w posadzkach pływających z ogrzewaniem podłogowym (posadzkach układanych na podłożu ogrzewanym).

PianoWood 3 mm wyrównuje nierówność podkładów podłogowych nie większych niż 1,5 mm pod panele, a 2,0 mm pod deski warstwowo klejone.

PianoWood 3 mm może być laminowany tkaniną lub folią paroizolacyjną.

WŁASNOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE:

| Wyszczególnienie | j.m. | Wymagania | Metoda badań |
|---|----------------------|-------------|--|
| Gęstość pozorna | [kg/m ³] | 180 +30 -20 | PN-EN ISO 845 |
| Grubość | [mm] | 3 ± 0,3 | PN-EN 823:2013 |
| Szerokość | [mm] | 1000 ± 1 | PN-EN 823:2013 |
| Prostoliniowość - dopuszczalna odchyłka prostoliniowości | [mm/m] | ≤ 3,0 | PN-EN 324-2:1999 |
| Nasiąkliwość długotrwała po 28 dniach | [%] | ≤ 35,0 | PN-EN 12087:2000 A1:2006 |
| Zdolność do wypełniania punktowych nierówności (PC) | [mm] | ≥ 0,5 | PN-EN ISO 868:2005 CEN/TS 16354:2013 |
| Naprężenie ściskające przy 0,5 mm odkształceniu (CS) | [kPa] | ≥ 9 | PN-EN ISO 826:2005 CEN/TS 16354:2013 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła. Wartość deklarowana w temperaturze +20 °C | W/(m*K) | 0,044 | PN-EN 12667:2002 PN-EN ISO 10456:2008 |
| Kolor standardowy | | szary | |

PianoWood 3 mm jest dostarczany w postaci zrolowanej, w odcinkach o długości 20 m (± 5%) i szerokości 1,0 m (±1mm).

Dopuszcza się inne długości i szerokości odcinków, po uzgodnieniu między producentem i odbiorcą.

Ogólne warunki sprzedaży znajdują się na stronie producenta www.pianomat.pl.

Instrukcja montażu podkładów znajduje się na stronie producenta www.pianomat.pl.

CERTYFIKATY I ATESTY:

APROBATA TECHNICZNA ITB wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

ATEST HIGIENICZNY wydana przez Akademię Medyczną w Gdańsku na pianki wtórnie spienione, z których produkowany jest Pianomat.

Raport potwierdzający trudnopalność dla pianki w kolorze czerwonym wydana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

PianoWood 3 mm powinien być opakowany, przechowywany i transportowany w sposób zapewniający zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mechanicznym. Warunki pakowania mogą być uzgodnione między producentem a odbiorcą.

PianoWood 3 mm należy przechowywać w suchych i czystych pomieszczeniach, z dala od otwartych źródeł ognia, pozostawiając wolne przestrzenie umożliwiające swobodny dostęp.

PianoWood 3 mm przewozić należy krytymi i czystymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.

Istniejemy dla
Twojej wygody

MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" SA | ul. Boczna 10, 82-200 Malbork | tel. +48 (55) 270 12 00, 270 12 01, fax +48 (55) 270 12 34

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W POGALEWIE WIELKIM | 56-120 Brzeg Dolny | tel.+48 (71) 380 84 70, fax +48 (55) 270 12 50

